

Nanotol Protector für mineralische Oberflächen

Reinigung vor der Versiegelung

Die Oberfläche muss vor der Versiegelung sauber sein und von losen Teilen befreit werden. Dafür bietet sich ein Hochdruckreiniger an. Reinigungsmittel und eine Bürste sind ebenfalls geeignet. Vor der Versiegelung sollten Reinigungsmittelrückstände gründlich entfernt werden, um chemische Irritationen zu vermeiden.

Wichtig: Lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, bevor Sie versiegeln, damit der Protector möglichst tief in die Poren eindringen kann.

Versiegelung

Die Behandlung mit Nanotol Protector für Mineralische Oberflächen ist sehr einfach.

Sprühen Sie die Oberfläche ein, bis Sie den Eindruck haben, dass der Protector in jede Pore eingedrungen ist. Wir empfehlen zweimal hintereinander, nass in nass, zu arbeiten. Beim zweiten Mal läuft der Protector nur noch in „noch trockene“ Poren.

Danach muss die Oberfläche nur noch trocknen. Nach der Trocknung bleiben die Nanopolymere auf der Oberfläche der Porennenseite zurück. Wir empfehlen mindestens 24 Stunden zu warten. In dieser Zeit sollte es nicht regnen.

Unbedenklichkeit

Da wir weder mit Treibgasen, noch mit anderen gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen arbeiten, können Sie unbedenklich im Innen- und Außenbereich arbeiten. Versiegelte Oberflächen können ohne Bedenken barfuß genutzt werden.

Auffrischung

Wie lange die Versiegelung wirkt, ist von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich und abhängig von der Benutzung. Senkrechte Fassaden oder Dachziegel haben hier die längste Haltbarkeit. Abnutzung geht hier einher mit Abrasion durch Wind- und Wettereinflüsse. Sie können viele Jahre auf die Wirkung vertrauen.

Oberflächen, auf denen regelmässig gelaufen oder mit dem Auto gefahren wird, haben eine größere Abnutzung, insbesondere in stark frequentierten Bereichen. Eine Terrasse z.B. sollte beim Eingang zum Haus, wo am häufigsten gelaufen wird, regelmässig nachversiegelt werden. Hier kann problemlos nachgesprüht werden, denn die noch versiegelten Bereiche nehmen keine Flüssigkeit mehr auf. An den Rändern der Terrasse hält der Protector deutlich länger.

Reinigung nach der Versiegelung

Verschmutzungen können sehr einfach von versiegelten Oberflächen entfernt werden. Nutzen Sie hierfür, je nach Gegebenheit, den Gartenschlauch oder eine Bürste mit Wasser. Reinigungsmittel sind erlaubt. Sollte Ihre Oberfläche stark verschmutzt sein, ist abspritzen mit dem Hochdruckreiniger möglich. Der Protector ist hochdruckreinigerfest bis 50 bar.